

DESCRIPTION DU PRODUIT

L'ACCÉLÉRATEUR DE SURFACE **TURBO1** EST UN ACTIVATEUR POUR LA CYANOACRYLATE A BASE DE SOLVANT. CELUI-CI EST CONÇU POUR AUGMENTER LA VITESSE DE POLYMÉRISATION DES ADHÉSIFS CYANOACRYLATES. IL PEUT ÊTRE UTILISÉ AVANT OU APRÈS L'APPLICATION DE COLLE.

FICHE TECHNIQUE

TYPE :	ACTIVATEUR ORGANIQUE
COULEUR :	DE CLAIRE A AMBRE
ODEUR :	ACÉTONE
VISCOSITÉ :	1 CPS @ 20°C(68° F)
TEMPS DE PRISE :	< 25 SECONDES
CONSISTANCE :	LIQUIDE
TOXICITÉ :	SIMDUT CLASSE B.2, D.2.A, D.2.B
GRAVITE SPÉCIFIQUE :	0.7926
DURÉE DE VIE :	12 MOIS (LE FROID PEUT AUGMENTER LA DURÉE DE VIE)
ENTREPOSAGE :	ENTREPOSER DANS UN ENDROIT FRAIS. CONSERVER LE RÉCIPIENT BIEN FERMÉ À L'ÉCART DE LA CHALEUR EXCESSIVE ET DE TOUTE SOURCE D'IGNITION ET DE LUMIÈRE. TENIR HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS.
PRÉCAUTIONS :	S'ASSURER DE LIRE ET DE COMPRENDRE LA FICHE SIGNALÉTIQUE AVANT D'UTILISER CE PRODUIT.

MÉTHODE D'APPLICATION**APPLICATION APRÈS LA COLLE :**

- APPLIQUER LA COLLE CYANOACRYLATE AUX PIÈCES A COLLER OU A FIXER.
- APPLIQUER L'ACCÉLÉRATEUR DIRECTEMENT SUR LA COLLE PAR VAPORISATEUR OU PAR GOUTTE (RATIO 1:1).

APPLICATION AVANT LA COLLE :

- APPLIQUER UNE COUCHE D'ACCÉLÉRATEUR SUR LA SURFACE A COLLER SOIT PAR VAPORISATEUR, PINCEAU OU COMPTE-GOUTTE.
- LAISSER LE TEMPS AU SOLVANT DE S'ÉVAPORER JUSQU'À CE QUE LA SURFACE SOIT COMPLÈTEMENT SÈCHE (ENVIRON 25 SECONDES).
- APPLIQUER LA COLLE CYANOACRYLATE IMMÉDIATEMENT APRÈS LE SÉCHAGE (JUSQU'À UN MAXIMUM DE 45 SECONDES).
- L'ACTIVATEUR PEUT ÊTRE RÉ-APPLIQUÉ LORSQUE NÉCESSAIRE SI LE DÉLAI DE 45 SECONDES N'EST PAS RESPECTÉ.

AVIS IMPORTANT

TOUTE AFFIRMATION, RECOMMANDATION ET INFORMATION TECHNIQUE CONTENUES DANS CE DOCUMENT SONT BASÉES SUR DES TESTS ET INFORMATIONS CONSIDÉRÉS PAR TEC-N-TEC COMME ÉTANT EXACTS PRÉSENTEMENT. TEC-N-TEC N'ASSUMERA AUCUNE OBLIGATION OU RESPONSABILITÉ POUR LES RÉSULTATS OBTENUS PAR L'USAGER DE CE PRODUIT.

NOUS CROYONS QUE LE PRODUIT ET LES RENSEIGNEMENTS CI-INCLUS SONT VÉRIDIQUES. TEC-N-TEC INC. N'EST PAS RESPONSABLE DIRECTEMENT OU INDIRECTEMENT POUR TOUTE CONSÉQUENCE OU DOMMAGES DE QUELQUE SORTE QUE CE SOIT, SAUF DE REMPLACER LE PRODUIT OU DE REMBOURSER L'ACHAT À L'ACHETEUR.

**TEC-N-TEC INC.**8244 PASCAL-GAGNON
MONTREAL, QC H1P 1Y4TEL : (888)832-7777 - (514)325-7777
FAX : (888)832-0282 - (514)325-0282SITE WEB : WWW.TEC-N-TEC.COM
COURRIEL : PRO@TEC-N-TEC.COM